



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

DECORLANDIA LIQUITAN

FONDO ANTITANNINO, ANTIMACCHIA, SEMICOPRENTE
LINEA LEGNO/DECORATIVI
10.09.2026
1544

CARATTERISTICHE

Pittura di fondo, monocomponente ad essiccazione fisica, acrilica, ad effetto barriera, destinata a superfici in legno. Crea una barriera per inibire l'affioramento di inestetiche macchie scure ed arrossamenti provocati dalla presenza di tannino. Mantiene l'aspetto naturale del legno a vista attenuandone l'ingiallimento ed i contrasti di colore grazie ad una finitura patinata biancastra, rigenerante, semicoprente. Può essere lasciato a vista o sovraverniciato con smalti acrilici. La sua natura inodore ad acqua lo rende ideale per applicazioni all'interno.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Legno nuovo: deve essere asciutto pulito e stagionato. Carteggiare, leggermente il legno prima della verniciatura e dopo l'essiccazione della prima mano per eliminare eventuali rialzamenti delle fibre del legno. Quindi applicare una seconda mano.

Legni già verniciati: asportare tracce di precedenti vernici in fase di distaccamento, carteggiare ed applicare due mani di Liquitan fondo finitura intervallate da una leggera carteggiatura. Quindi sovravernicare con smalto coprente acrilico.

Pareti in muratura e cartongesso: svolge un effetto barriera contro l'affioramento di macchie, fuliggine, nicotina, umidità anche in parte su cui si rende necessaria un carteggiato preliminare ed una successiva sovrapposizione di pittura lavabile o smalto acrilico.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Viscosità:	13300 ± 300 mPas / 20 rpm /	Esterni:	sì
Brookfield ISO 2555:2018	R5	Colori:	Bianco semicoprente
Aspetto del film:	satinato		semitrasparente
Resa teorica:	8 ± 2 m²/l	Diluente:	acqua
Punto di infiammabilità:	non infiammabile	Applicazione:	
Vita di stoccaggio:	36 mesi		preferibilmente a pennello
Secco al tatto UNI EN 29117:	1 h		nel verso della venatura
Secco in profondità:	12 h	Diluizione:	0% 5-10%
Sovraverniciabilità:	12 h	Pulizia attrezzi:	a fresco con acqua
Interni:	sì		

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Decorlandia Liquitan (CAT A/e - Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, compresi gli impregnanti opachi): 700 g/l (2013). Decorlandia Liquitan ha un contenuto di C.O.V. < 700g/l.

PRECAUZIONI

Conservare il barattolo ben chiuso ed al riparo dal gelo. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di vernice residua devono essere smaltiti secondo le norme.

CONSIGLI

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: minimo +10°C, massimo +35°C. Umidità relativa dell'ambiente: <75%. Temperatura del supporto: minimo +10°C, massimo +35°C.

CONFEZIONI

2,500-0,500 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.