SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **DECORLANDIA X-BRIGHT RAME 89**
DESCRIZIONE: VERNICE DECORATIVA
CATEGORIA: SMALTI & VERNICI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 20.08.2026
CODICE FORMULA: 3678 ORO

CARATTERISTICHE
Vernice acrilica a base acqua. Decora le superfici conferendo un aspetto metallico ad oggetti di vario genere.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI
Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine, vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare. Applicare una o due mani di convertitore di ruggine Ferrovivo F3 e sovraverniciare non prima di 6 ore.
Legno nuovo o intonaco: stuccare eventuali buchi ed applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo Decorlandia. Lasciare asciugare, carteggiare e spolverare.
Superfici già verniciate: se in cattive condizioni rimuovere le vecchie pitture, se in buone condizioni carteggiare leggermente con carta vetro finissima ed applicare una mano di Pittura Opaca di Fondo Decorlandia.
Ferro zincato: se nuovo carteggiare leggermente con carta abrasiva finissima per opacizzare la superficie. Spolverare e sgrassare con un panno imbevuto di diluente se necessario.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,088 ± 0,05 g/cm^3	**Colori:**	Rame
Aspetto del film:	effetto metallico ramato		
Resa teorica:	10-15 m^2/l	**Applicazione:**	
Punto di infiammabilità:	non infiammabile	**Diluizione:**	pronto all'uso
Vita di stoccaggio:	12 mesi*	**Lavaggio attrezzi:**	a fresco con acqua, preferibilmente calda e sapone
Secco al tatto UNI EN 29117:	1-2 h		
Secco in profondità:	12 h		

* È possibile utilizzare il prodotto anche dopo tale periodo verificando che dopo adeguata miscelazione la vernice abbia mantenuto le condizioni idonee di fluidità ed omogeneità.

CLASSIFICAZIONE C.O.V.
Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Decorlandia X-Bright (CAT A/d - Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.): 130 g/l (2013). Decorlandia X-Bright ha un contenuto di C.O.V. < 130 g/l.

PRECAUZIONI
Il prodotto deve essere stoccato in ambiente fresco, protetto da alte temperature estive, lontano da fonti di calore e dai raggi diretti del sole.

CONFEZIONI
0,125 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com