SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **DENSOPLAST MURETTO** (1032)
DESCRIZIONE: PITTURA STIROLO-ACRILICA MINERALE AL QUARZO
CATEGORIA: PITTURE PER ESTERNI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18.11.2026
CODICE FORMULA: 4270



CARATTERISTICHE

Rivestimento murale a grana fine di buona traspirabilità e riempimento. A base di polimeri stiroli acrilici, pigmenti selezionati e quarzo fine. Utilizzato per applicazioni muri di cinta, pannelli, copertura e cancellatura scritte vandaliche, manutenzioni stagionali di stabilimenti balneari.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Cemento armato: ripristinare le parti non aderenti con apposite malte, lasciar stagionare, pulire eventuali macchie di sporco.
Pitture acriliche o viniliche: se ben aderenti pulire a secco o ad umido, diversamente, eliminare completamente, lavare con acqua.
Pittura a calce o silicati: eliminare completamente, spolverare.
Superfici murali con muffe: detergere e decontaminare con Amufon. Lasciare asciugare perfettamente.
Applicare una mano di fissativo avendo cura di scegliere quello idoneo in funzione del tipo di supporto: per intonaci nuovi e non sfarinanti è idoneo il tipo ad acqua Liquifix 500/A mentre per intonaci vecchi, sfarinanti, vecchie pitture e premiscelati applicare esclusivamente una mano di fissativo a solvente Liquifix 500/S.
Finitura: lasciare asciugare perfettamente. Su intonaci a grana fine o su vecchie pitture; applicare due mani di Densoplast Muretto con un intervallo di ca. 4-5 ore una dall'altra. Su intonaci nuovi sono consigliate anche tre mani per ottenere un adeguato riempimento della grana.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,60 ± 0,05 g/cm^3	**Interni:**	sì		
Viscosità:	12000 ± 500 mPas	**Esterni:**	sì		
Brookfield ASTM D 2198	R6 60 RPM	**Colori:**	Bianco		
Aspetto e finitura gloss:	opaco, 2 ± 1 gloss	**Diluente:**	acqua		
UNI EN ISO 2813					
pH:	8,75 ± 0,5				
Resa teorica:	6-7 m^2/l	**Applicazione:**			
Vita di stoccaggio:	24 mesi	**Diluizione:**	10%	10%	15%
Secco al tatto UNI EN 29117:	3-4 h		pistola Ø ugello 1,5 mm - atm. 3-4		
Secco in profondità:	8 h	**Pulizia attrezzi:**	acqua		
Sovraverniciabilità:	4-5 h				

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Densoplast Muretto (CAT A/c - Pitture per pareti esterne di supporto minerale): 40 g/l (2013). Densoplast Muretto ha un contenuto di C.O.V. < 40 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a +5 °C. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a +5 °C. capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Mescolare accuratamente prima del prelievo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di Densoplast Muretto rivestimento plastico a base di copolimero acrilico, pigmenti selezionati e farina di quarzo su fondi opportunamente predisposti con un consumo di € _____ l/m^2.

CONFEZIONI

14,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.