



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

LIQUIFIX 500/A

FISSATIVO MURALE ACRILICO
AUSILIARI EDILIZIA
11.09.2025
509/000



CARATTERISTICHE

Per fissare e consolidare superfici murali ed intonaci microporosi o leggermente sfarinanti sia nuovi che vecchi. Uniforma l'assorbimento del supporto. Crea un ponte di adesione ideale preparando il fondo a ricevere una adeguata ed omogenea pitturazione. Opportunamente diluito viene utilizzato anche come fissatore antispolvero, con aspetto accennatamente tonalizzante, di superficie cementizie, mezzane e volte in seguito a sabbiatura.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Intonaco o calcestruzzo: aspettare i 28 giorni necessari alla maturazione.
Pareti interne con vecchie pitture: asportare con idonea attrezzatura eventuali vernici in fase di distacco e carteggiare.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1 ± 0,05 g/cm ³	Interni:	sì
Aspetto del film:	liquido trasparente lattiginoso	Esterni:	sì
Punto infiammabilità:	non infiammabile	Diluente:	acqua
Vita di stoccaggio:	36 mesi	Applicazione:	 preferibile 
Secco al tatto:	6-8 h	Diluizione:	vedi sotto
Secco in profondità:	max 12 h	Pulizia attrezzi:	acqua a fresco
Sovraverniciabilità:	6-8 h		

DILUIZIONE

Per ridurre l'assorbimento di malte microporose, fini, traspiranti, a base gesso o calce e prepararle a ricevere un'idonea pitturazione, è consigliato un leggero fissaggio, quindi la diluizione deve essere una parte di Liquifix 500/A con 4-5 parti di acqua: 40-50 m²/l.; per consolidare intonaci ruvidi e porosi, diluire una parte di Liquifix 500/A con 2-3 parti di acqua: 30-40 m²/l.; come isolante di zone umide ed efflorescenze, diluire una parte di Liquifix 500/A con 1-2 parti di acqua: 15-25 m²/l.

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Liquifix 500/A (CAT A/h) - Primer fissanti: 30 g/l (2013). Liquifix 500/A ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

PRECAUZIONI

Prima dell'applicazione verificare il tempo di maturazione dell'intonaco. Data la variabilità e molteplicità delle tipologie di intonaci in commercio, è consigliata una prova preliminare per definire il grado di diluizione ottimale, tenendo presente che, a minore diluizione, corrisponde una maggiore chiusura della porosità con conseguente minore traspirabilità, tendenza della pittura "a scivolare" e riduzione della capacità di copertura. Non applicare con temperatura inferiore a + 5°C, superiore a 30°C o su superfici esposte al sole. Conservare il barattolo, non diluito, in ambiente fresco (comunque con temperatura non inferiore a + 5°C e lontano da fonti di calore).



seguito: Liquifix 500/A – 11.09.2025

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di una mano di fissativo acrilico con pennello, previa opportuna diluizione con acqua in relazione al tipo di supporto. Con un consumo di _____ l/m² da applicarsi in _____ mani al prezzo di _____ € al m²

CONFEZIONI

20,000-5,000-1,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

