SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **SPARTICOLOR BIANCO**
DESCRIZIONE: PITTURA SPARTITRAFFICO ACRILICA A SOLVENTE NON RIFRANGENTE
CATEGORIA: PITTURE SPARTITRAFFICO
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13.11.2026
CODICE FORMULA: 3314 88



CARATTERISTICHE Pittura a base di resine acriliche plastificate che rendono il prodotto altamente resistente agli agenti atmosferici ed all'abrasione. La buona elasticità garantisce adesione perfetta al manto bituminoso, adatta per segnaletica orizzontale.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI Applicare con macchina traccialinee airmix o airless. La superficie di applicazione deve essere pulita ed asciutta. Fare attenzione al punto di rugiada (dew-point): applicare solo se la temperatura del supporto è di almeno 3°C superiore al dew-point.
Non lasciare la vernice diluita all'interno della macchina traccialinee.

POST SPRUZZATURA Per ottenere buoni valori di retro-rifrangenza (RI superiore a 70 mcd *x* m^2 *x* lx^1) è necessario post-spruzzare la pittura con adeguate microsfere di vetro in quantità non inferiore a 400 gr./mq. su una quantità di pittura non inferiore a 600 gr/m^2.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica (ISO 2811):	1,60 ± 0,05 g/cm^3	**Titano biossido:**	10 ± 0,5%
Viscosità(Stormer Krebs):	80-90	**Colori:**	Bianco
Residuo secco:	75 ± 1%	**Diluente:**	Nitro Antinebbia
Resa teorica:	0,7-1 m^2/kg		
Spessore consigliato:	300-450 µ	**Applicazione:**	
Vita di stoccaggio:	6 mesi immagazzinato a una temperatura compresa tra + 5°C e + 25°C e conservato in contenitori sigillati	**Apertura al traffico:**	20 minuti circa con una temperatura compresa tra + 15°C e + 30°C e una U.R. < 70%.

CLASSIFICAZIONE C.O.V. Prodotto non destinato agli usi previsti della Direttiva Europea 2004/42 CE.

CONFEZIONI 2,500-0,750 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.