



PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

SPARTIPLAST BIANCO

PITTURA SPARTITRAFFICO ACRILICA ALL'ACQUA NON RIFRANGENTE
 PITTURE SPARTITRAFFICO
 17.08.2026
 3304 88

CARATTERISTICHE

Pittura a base di resine acriliche in emulsione acquosa contenente pigmenti e coalescenti. Garantisce buona elasticità, aderenza al manto stradale e resistenza all'usura, adatta per segnaletica orizzontale per strade extraurbane ad alto traffico.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Macchina traccialinee airmix o airless. La superficie di applicazione deve essere pulita ed asciutta. Non applicare con nebbia, in caso di imminente pioggia, con una temperatura al di sotto di 10°C e valori di umidità relativa (U.R.) superiori al 70%. Fare attenzione al punto di rugiada (dew-point): applicare solo se la temperatura del supporto è di almeno 3°C superiore al dew-point. Il mancato rispetto di queste condizioni causa un grave ritardo nell'essiccazione e può compromettere seriamente le qualità prestazionali della pittura. Non lasciare la vernice diluita all'interno della macchina traccialinee.

Post spruzzatura: per ottenere buoni valori di retro-rifrangenza (RI superiore a 70 mcd x m⁻² x lx⁻¹) è necessario post-spruzzare la pittura con adeguate microsfere di vetro in quantità non inferiore a 300 gr/mq su una quantità di pittura non inferiore a 500 gr/mq.

Apertura al traffico: 20 minuti circa con una temperatura compresa tra +15°C e + 30°C e una U.R. < 70%.

Prestazionale: per lavori di tipo prestazionale, con RI > 150 mcd x m⁻² x lx⁻¹ a 3 anni, si consiglia di applicare una quantità di 700 gr/mq di vernice e 450 gr/mq di microsfere di vetro. La superficie della pittura deve essere interamente ricoperta dalle microsfere, che devono essere distribuite in maniera continua e uniforme, con un affondamento delle microsfere più grosse tra il 60 e il 70%.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica (ISO 2811): 1,80 ± 0,05 g/cm³
Viscosità(Stormer Krebs): 85-95
Resa teorica: 0,5-0,7 m²/l
Spessore consigliato: 300-450 µ
Vita di stoccaggio: 6 mesi immagazzinato a una temperatura compresa tra + 5°C e + 25°C e conservato in contenitori sigillati

Titano biossido: 10 ± 1%
Colori: bianco
Diluyente: acqua
Applicazione: 

CLASSIFICAZIONE C.O.V. Prodotto non destinato agli usi previsti della Direttiva Europea 2004/42 CE.

CONFEZIONI 2,500-0,750 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.