SCHEDA TECNICA

liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO: **STUKOL**
DESCRIZIONE: STUCCO IN POLVERE
CATEGORIA: AUSILIARI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.08.2026
CODICE FORMULA: 2162



CARATTERISTICHE

Stucco in polvere rasante fine per interni, a base minerale di colore bianco indicato per la lisciatura di intonaci e murature oltre che per la stuccatura di crepe, fessure, rosoni su cui assicura un efficace ancoraggio. È dotato di ottima spatolabilità ed è facilmente carteggiabile. Non screpola, non cola, non ha ritiro. Applicabile in spessori da 0 a 3 mm.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI FONDI

Applicabile su:
-intonaco a base di calce e sabbia fine nuovo o già pitturato;
-intonaco civile di malta di cemento e calce;
-gesso e cartongesso;
-pennelli prefabbricati.
Prima di applicare controllare che le superfici dell'intonaco siano in buono stato di conservazione ed esenti da sfarinamenti ed umidità. In caso contrario provvedere al rifacimento o consolidamento. Prima dell'applicazione procedere alla eliminazione di parti friabili o incoerenti, sfoglianti, untuose, polverose. Non applicare su parti metalliche, smaltature, siliconi, guaine. Impastare 2 kg. di Stukol con un litro di acqua fino a completo amalgama. L'impasto si lascia lavorare per ca. 20'. È possibile carteggiare già dopo 40 minuti. Prima di procedere alla sovra pitturazione di superfici estese, è consigliabile applicare una mano di Liquifix 500/A.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	1,6 ± 0,01 g/cm^3	**Interni:**	no
Aspetto del film:	polvere	**Esterni:**	sì
Resa teorica:	1,2 m^2/kg	**Colori:**	Bianco
Vita di stoccaggio:	12 mesi	**Diluente:**	acqua
Secco al tatto:	40'	**Applicazione:**	
Secco in profondità:	8 h	**Diluizione:**	0%
Sovraverniciabilità:	12 h	**Pulizia attrezzi**:	acqua

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Prodotto non destinato agli usi previsti della Direttiva Europea 2004/42 CE.

PRECAUZIONI

Durante la fase di indurimento dell'impasto non aggiungere acqua per ripristinare la viscosità o la lavorabilità. Non applicare una seconda passata o ritocchi durante la fase di presa o di essiccazione. Non utilizzare in condizioni di elevata umidità e ventilazione, né a bassa temperatura o su superfici esposte al sole in fase di applicazione.

CONFEZIONI

1,000 kg

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

Via della Padula, 319 - 57124 Livorno - Tel. +39 586 851250 - info@liquiplast.com - www.liquiplast.com