



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

TIXOLITE

PITTURA OPACA DI FONDO
LINEA LEGNO
03.08.2026
0740



CARATTERISTICHE

Pittura opaca di fondo, bianca riempitiva, tixotropica, livellante, di facile e veloce carteggiabilità, particolarmente adatta per la preparazione di legno e per muri all'interno. Dotata di ottima permeabilità e dilatazione, è facilmente carteggiabile dopo 5-6 ore.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Legno nuovo: il supporto deve essere perfettamente asciutto, umidità relativa massima 12%, carteggiare.
Legno già trattato: se la pittura di fondo è ben aderente, carteggiare e spolverare, diversamente sverniciare completamente con Sverniciatore UNI.
Intonaco civile: lasciare stagionare, pulire le macchie di sporco.
Muri vecchi: rimuovere le vecchie pitture, pulire le macchie di sporco. Stuccare, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.
Finitura: applicare due mani di Tixolite con un intervallo di almeno 12 ore carteggiando tra una mano e l'altra, applicare due mani di smalto con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Viscosità:	60" ± 5 F/8	Sovraverniciabilità:	12 h
(Tempo di Flusso ISO 2431:2019)		Interni:	sì
Aspetto del film:	opaco	Esterni:	no
(UNI EN ISO 2813)		Colore:	bianco
Resa teorica:	7 ± 1 m ² /l	Diluente:	sintetico
Vita di stoccaggio:	24 mesi		
Secco al tatto:	2-3 h	Applicazione:	
Secco in profondità:	5-6 h	Diluizione:	5-10% 5-10%

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
Valore limite di C.O.V. per Tixolite (A/h – Primer fissanti): 500 g/l (2013).
Tixolite ha un contenuto di C.O.V. < 500 g/l.

AVVERTENZE

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Mescolare accuratamente prima del prelievo. L'aspetto gelatinoso è dovuto al fenomeno di tixotropia, una energica miscelazione del prodotto è sufficiente a restituire la fluidità necessaria. Tale caratteristica favorisce la riduzione di colature in verticale ed un migliore aspetto riempitivo.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati o più strati di Tixolite allo spessore di 35 µ ciascuno su fondi in legno opportunamente predisposti, carteggiando tra una mano e l'altra.

CONFEZIONI

2,500-0,500-0,250 l.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.