



PRODOTTO: **ULTRAS**
DESCRIZIONE: PITTURA AD ACQUA
CATEGORIA: VERNICI TRACCIALINEE PER IMPIANTI SPORTIVI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18.08.2026
CODICE FORMULA: 5680

CARATTERISTICHE

Pittura traccialinee ad acqua, speciale per manti erbosi di impianti sportivi di buona bianchezza e copertura. Diluire soltanto la quantità prevista per l'uso immediato. Non lasciare il prodotto diluito per un tempo prolungato onde evitare sedimentazioni. Resiste agli agenti atmosferici ed ha una rapida essiccazione. Ultras ha un basso impatto ambientale, non inquina, non è nocivo, non è irritante a contatto con la pelle ed ha un valore massimo di C.O.V. (composti organici volatili) inferiore al limite previsto dalla Direttiva europea 2004/42 CE. In normali condizioni ambientali e di utilizzo, la durata media della segnatura si protrae per circa un mese.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

La diluizione può variare dal 40% al 45% con acqua a seconda che si tratti di passata nuova o di una rinfrescata.

Massa volumica ISO 2811: 1,70 ± 0,05 g/cm ³ Viscosità: 11000 ± 1000 mPas / (Brookfield ISO 2555:2018) Spindle 6 / 60 rpm Aspetto del film: cremoso coprente Resa teorica: 40-45 m lineari Vita di stoccaggio: 24 mesi Secco al tatto: 2 h Secco in profondità: 6 h Interni: no	Esterni: sì Colori: Bianco Diluente: acqua  Applicazione: Diluizione: 40-45% Ø ugello 1,5-1,7 mm - atm. 2,5-3 Pulizia attrezzi: acqua a fresco
--	---

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
 Valore limite di C.O.V. per Ultras (CAT A/a - Pitture per pareti e soffitti interni): 30 g/l (2013).
 Ultras ha un contenuto di C.O.V. < 30 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare in previsione di pioggia o con temperature inferiori a +5°C. Conservare a temperatura superiore a +5°C ed in luogo riparato dai raggi diretti del sole.

CONFEZIONI

14,000 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.