



PRODOTTO: **ORO DUCATO 88**
DESCRIZIONE: VERNICE A SOLVENTE
CATEGORIA: SMALTI & VERNICI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.08.2026
CODICE FORMULA: 3368

CARATTERISTICHE Smalto sintetico brillante a base di pigmenti metallici riflettenti, particolarmente studiato per bricolage, piccoli lavori ed applicazioni all'interno.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario il convertitore di ruggine Ferrovivo F3. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Su supporti arrugginiti applicare due mani di antiruggine Ironox S5.

Lamiera zincata: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di primer speciale a solvente, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Finitura: Applicare due mani di Oro Ducato 88 con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

DATI TECNICI
(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811:	0,960 ± 0,030 g/cm ³	Interni:	no
Aspetto del film:	brillante	Esterni:	sì
Resa teorica:	13-18 m ² /l	Colori:	Oro Ducato 88
Punto di infiammabilità:	35°C	Diluente:	Sintetico
Vita di stoccaggio:	12 mesi		
Secco al tatto:	2 h	Applicazione:	
Secco in profondità:	24 h	Diluizione:	0% 0%
Sovraverniciabilità:	24 h	Pulizia attrezzi:	diluente Sintetico

CLASSIFICAZIONE C.O.V. Direttiva Europea 2004/42 CE.
 Valore limite di C.O.V. per Oro Ducato 88 (CAT A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni): 500 g/l (2013). Oro Ducato 88 ha un contenuto di C.O.V. < 500 g/l.

PRECAUZIONI Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO Applicazione in due strati di 35 µ ciascuno su fondi opportunamente predisposti di vernice oro Ducato 88.

CONFEZIONI 0,125 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.



liquiplast
 INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

ORO ANTICO 87
 VERNICE A SOLVENTE
 SMALTI & VERNICI
 19.08.2026
 3368



CARATTERISTICHE

Smalto sintetico brillante a base di pigmenti metallici riflettenti, particolarmente studiato per bricolage, piccoli lavori ed applicazioni all'interno.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario il convertitore di ruggine Ferrovivo F3. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.
 Su supporti arrugginiti applicare due mani di antiruggine Ironox S5.
Lamiera zincata: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di primer speciale a solvente, lasciare asciugare per almeno 24 ore.
Finitura: Applicare due mani di Alluminio 86 con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811: Aspetto del film: Resa teorica: Punto di infiammabilità: Vita di stoccaggio: Secco al tatto: Secco in profondità: Sovraverniciabilità:	0,960 ± 0,030 g/cm ³ brillante 13-18 m ² /l 35°C 12 mesi 2 h 24 h 24 h	Interni: Esterni: Colori: Diluente: Applicazione: Diluizione: Pulizia attrezzi:	no sì Oro Antico 87 Sintetico  0% 0% diluente Sintetico
--	---	--	---

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.
 Valore limite di C.O.V. per Oro Antico 87 (CAT A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni): 500 g/l (2013). Oro Antico 87 ha un contenuto di C.O.V. < 500 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 35 µ ciascuno su fondi opportunamente predisposti di vernice oro Antico 87.

CONFEZIONI

0,125 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.



PRODOTTO: **RAME 89**
DESCRIZIONE: VERNICE A SOLVENTE
CATEGORIA: SMALTI & VERNICI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19.08.2026
CODICE FORMULA: 3368

CARATTERISTICHE

Smalto sintetico brillante a base di pigmenti metallici riflettenti, particolarmente studiato per bricolage, piccoli lavori ed applicazioni all'interno.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, utilizzare se necessario il convertitore di ruggine Ferrovivo F3. Pulire eventuali macchie di unto o grasso con un panno imbevuto di diluente, lasciare asciugare perfettamente, carteggiare e spolverare.

Su supporti arrugginiti applicare due mani di antiruggine Ironox S5

Lamiera zincata: pulire i sali di zinco, sgrassare accuratamente con solvente o con idonei tensioattivi, applicare una mano di primer speciale a solvente, lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Finitura: Applicare due mani di Rame 89 con un intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811: $0,960 \pm 0,030 \text{ g/cm}^3$
Aspetto del film: brillante
Resa teorica: 13-18 m²/l
Punto di infiammabilità: 35°C
Vita di stoccaggio: 12 mesi
Secco al tatto: 2 h
Secco in profondità: 24 h
Sovraverniciabilità: 24 h

Interni:	no
Esterni:	sì
Colori:	Rame 89
Diluente:	Sintetico
Applicazione:	 
Diluizione:	0% 0%
Pulizia attrezzi:	diluente Sintetico

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Rame 89 (CAT A/i Pitture monocomponenti ad alte prestazioni): 500 g/l (2013). Rame 89 ha un contenuto di C.O.V. < 500 g/l.

PRECAUZIONI

Non applicare in condizioni di elevata umidità, a bassa temperatura e su superfici esposte al sole durante l'applicazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione in due strati di 35 µ ciascuno su fondi opportunamente predisposti di vernice Rame 89.

CONFEZIONI

0,125 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.