



liquiplast
INDUSTRIA VERNICI

PRODOTTO:
DESCRIZIONE:
CATEGORIA:
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
CODICE FORMULA:

DECORLANDIA X-PROTECT OPACO

VERNICE SPECIALE AD ALTE PRESTAZIONI
LINEA LEGNO/DECORATIVI
03.09.2026
3592



CARATTERISTICHE

Vernice speciale ad alte prestazioni. Costituisce una pellicola dura, protettiva, antigraffio, resistente all'usura. Indicata per legni pregiati, mobili e parquet d'interni di cui esalta la venatura. È possibile applicare Decorlandia X-Protect Opaco anche su cemento, pietre, laminati, plastica, mattonelle. Ideale come top coat di precedenti vernici o per proteggere decori da sporco e usura.

CICLO APPLICATIVO PREPARAZIONE DEI FONDI

Legno nuovo: il legno deve essere stagionato ed asciutto (massima umidità ammessa 13%). Carteggiare, pulire e spolverare. Applicare una o due mani di Decorlandia Turapori e carteggiare.

Legni resinosi: pulire ogni traccia di resina con un panno imbevuto di acquaragia, carteggiare con carta abrasiva, pulire e spolverare. Applicare una o due mani di Decorlandia Turapori e carteggiare.

Legno già trattato: rimuovere ed asportare tracce di vecchie pitture con Decorlandia Sverniciatutto, carteggiare. Applicare una o due mani di Turapori Decorlandia e carteggiare.

Superfici cementizie e mattonelle: pulire da untuosità, macchie o polvere.

Superfici difficili (vetro, piastrelle, vetroresina): pulire da untuosità, macchie, polvere. È possibile aggiungere Decorlandia X-Protect Opaco con l'additivo Liquitak per ottimizzare prestazioni e promuovere l'adesione su superfici difficili.

Applicare a finire una o due mani di vernice trasparente Decorlandia X-Protect Opaco con un intervallo di 12 ore.

DATI TECNICI

(a 22°C e 60% di umidità relativa)

Massa volumica ISO 2811: 0,99 ± 0,05 g/cm³
Viscosità: 30" ± 2" F/8
Tempo di Flusso ISO 2431:2019
Aspetto e finitura gloss: opaco, 2 ± 1 gloss
UNI EN ISO 2813
Resa teorica: 10 m²/l
Vita di stoccaggio: 24 mesi
Secco al tatto UNI EN 291179: 4 h
Secco in profondità: 4 h
Sovraverniciabilità: 12 h
Interni: sì

Esterni: sì, per superfici cementizie, piastrelle porose e legni duri calpestabili destinati a funzione di passerelle calpestabili.
Colori: neutro
Diluyente: acqua

Applicazione:
Diluizione: 0-10%
Pulizia attrezzi: acqua calda e sapone

CLASSIFICAZIONE C.O.V.

Direttiva Europea 2004/42 CE.

Valore limite di C.O.V. per Decorlandia X-Protect Opaco (CAT A/d - finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica): 130 g/l (2013).

Decorlandia X-Protect Opaco ha un contenuto di C.O.V. < 130 g/l.

AVVERTENZE

La massima resistenza antigraffio ed ai lavaggi si raggiunge dopo 10-15 giorni durante i quali è preferibile evitare la manipolazione. Utilizzare pennelli con filamenti specifici in Tynex per prodotti acrilici evitando rulli di spugna, principali artefici di formazione di bollicine. I lavaggi delle superfici trattate possono essere effettuati con appositi detersivi delicati.



seguito: Decorlandia X-Protect Opaco – 03.09.2026

CONSIGLI

Non applicare su cementi non ancora stagionati, quindi non prima di un mese dalla posa. Non applicare in condizioni di elevata umidità, a temperatura inferiore a +10°C o superiore a 27°C, né su superfici esposte al sole o ad elevata ventilazione. Conservare il barattolo ben chiuso, capovolto, a temperatura superiore a +5°C.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di uno o due strati di Decorlandia X-Protect Opaco di vernice trasparente ad acqua a base di copolimeri acrilico uretanici e speciali additivi atti a proteggere il legno dall'aggressione fisica e biologica. Con un consumo di _____ l/m² da applicarsi in due mani al prezzo di _____ € al m².

CONFEZIONI

2,500-0,750-0,500-0,250 l

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre esperienze tecniche ed applicative, tuttavia, poiché le condizioni d'impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. In caso di dubbi od incertezze è bene effettuare prove preliminari o richiedere il consiglio dei nostri tecnici. Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dell'uso improprio del prodotto o della posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce la precedente, Liquiplast S.r.l. si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.